



黑 T 和白 T 前处理液使用说明书

关于 KONGTAIFU 黑/白 T 前处理液

本产品已经过稀释处理，使用前摇晃或搅拌均匀即可使用，无需额外添加任何稀释液。

使用步骤

- 1、前处理液装入喷雾器前请先摇晃或搅拌均匀。
- 2、热压机或烘箱温度设定 160-170°C。
潮湿环境下建议先对 T 恤进行 10~20 秒预热再上前处理（可去除纤维中所含水份）。
- 3、使用喷雾器将前处理液均匀地喷在打印位置。
- 4、喷涂完成后使用滚筒均匀的擦拭，确保覆盖均匀。
30cm*30cm 面积，建议覆盖量 20~25 克。
- 5、T 恤进行热压或烘箱烘烤（热压需以羊皮纸覆盖于上层），压印时长 15~60 秒，烘箱烘烤 2~3 分钟。

使用过程请在通风良好，并戴上口罩（最好远离打印机）。

使用前处理液所需设备

活性炭口罩；泡沫式/橡胶滚筒；液体气化工具（喷枪，喷雾器等）；T 恤热压机/烘箱；羊皮纸。



此资料所包含的信息以及技术意见和建议，是由本公司的代表基于我们目前所掌握的资讯而提供的，我们也力求做得准确。然而，由于生产方法、产品应用过程以及材料的差异等对产品的使用可能产生影响，我们不能保证资料提供的信息能覆盖或预测到所有的可能存在情况。基于以上理由，我们对于出售的产品不作任何的担保承诺。使用者应根据自身产品要求在量产前充分测试以确认产品的相符性。我们的持续改进策略将会把最近的信息更新到此产品资料上，敬请使用者遵照最新的推荐建议。

港台富印刷技术（广州）有限公司

KONGTAIFU PRINTING TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD

Tel: 0086-020-83871476

Mobile: 0086-13302251393

E-mail: sales@top-inks.com jeremi@top-inks.com

Website: www.top-inks.com

