



以上 UV 木器塗料工藝流程只供參考，如有需要按照客戶須要品質標準，機器佈置 及產品種類，量身訂做塗裝工藝流程。



面漆

滚涂式/淋幕式涂装，提供平滑、柔和的触感性佳的漆面

品名	产品物性				产品特性	应用
	涂料外观	黏度 25°C	建议涂布量 (g/m ²)	操作条件		
UV 普通滚涂用哑光面漆 (10% 亮)	乳白液体	350±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 普通滚涂用哑光面漆 (30% 亮)	乳白液体	350±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 普通滚涂用哑光面漆 (50% 亮)	乳白液体	350±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 普通滚涂用亮光面漆	透明液体	350±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 耐刮擦哑光面漆 (10% 亮)	乳白液体	450±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性 4.耐刮擦性好	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板
UV 耐刮擦哑光面漆 (30% 亮)	乳白液体	450±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性 4.耐刮擦性好	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板
UV 耐刮擦哑光面漆 (50% 亮)	乳白液体	450±50cps	5-10g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性 4.耐刮擦性好	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板
UV 耐刮擦哑光面漆 (80% 亮)	乳白液体	450±50cps	5-10g/m ²		1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性 4.耐刮擦性好	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板
UV 淋幕哑光面漆 (10% 亮)	乳白液体	250±50cps	70-75g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 淋幕哑光面漆 (50% 亮)	乳白液体	250±50cps	70-75g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 淋幕哑光面漆 (70% 亮)	乳白液体	250±50cps	70-75g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 淋幕哑光面漆 (85% 亮)	乳白液体	250±50cps	70-75g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板
UV 淋幕亮光面漆	透明液体	250±50cps	70-110g/m ²	UV 3 支灯、 20 米/分	1.流平性好 2.透明、清析 3.平滑、柔和的触感特性	1.实木地板 2.复合地板

底漆

滚涂式涂装，填补木纹缝隙，流平好砂光

品名	产品物性				产品特性	应用
	涂料外观	黏度 25℃	建议涂布量 (g/m ²)	操作条件		
UV 普通砂光底漆		2000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强	1.实木地板 2.复合地板
UV 透明底漆	乳白液体	2000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强 4.透明、清析	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻面地板
UV 弹性低黏度底漆	乳白液体	4000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.韧性、弹性强	1.实木地板 2.复合地板 3.钛晶面、晶钻面地板
UV 弹性中黏度底漆	乳白液体	7000±1000cps	25-30g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.韧性、弹性强	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板
UV 流平性砂光底漆	乳白液体	2000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强 4.流平性好 5.透明、清析	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.中纤板
UV 加硬底漆	透明液体	2000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.硬度高	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板
UV 哑光底漆	透明液体	2000±500cps	0-25g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.有哑光效果	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻面地板
UV 耐磨底漆	透明液体	7000±1000cps	25-30g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.耐磨性好	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻面地板

UV 背面漆	乳白液体	2000±500cps	10-15g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.流平性好	1.适合实木地板 的背涂
UV 淋幕底漆	乳白液体	250±50cps	70-75g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.流平性好 3.透明、清析	1.适合实木地 板、复合地板、 钛晶面、晶钻面 地板
UV 喷涂底漆	乳白液体	80±20cps	70-75g/m ²	UV 2 支灯、 20 米/分	1.附着力强 2.流平性好 3.透明、清析	1.适合实木地 板、复合地板、 拉丝地板

补土

滚涂式涂装，填补木纹缝隙

品名	产品物性				产品特性	应用
	涂料外观	黏度 25℃	建议涂布量 (g/m ²)	操作条件		
UV 普通流 动性补土	乳白液体	5000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强	1.实木地板 2.复合地板
UV 普通不 流动性补土	乳白液体	5000±5000cps	30-35g/m ²	UV 2 支灯、20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强 4.透明、清析	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻 面地板
UV 弹性流 动性低黏度 补土	乳白液体	4000±500cps	25-30g/m ²	UV 2 支灯、20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强 4.流平性好 5.透明、清析 6.韧性、弹性强	1.实木地板 2.复合地板 3.钛晶面、晶钻 面地板
UV 弹性流 动性中黏度 补土	乳白液体	7000±1000cps	25-30g/m ²	UV 2 支灯、20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强 4.流平性好 5.透明、清析 6.韧性、弹性强	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板
UV 弹性流 动性高黏度 补土	乳白液体	17000±1000cps	30-35g/m ²	UV 2 支灯、20 米/分	1.附着力强 2.好砂光 3.填充性强 4.流平性好 5.透明、清析 6.韧性、弹性强	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.中纤板
UV 透明性 补土	透明液体	7000±1000cps	25-30g/m ²	UV 2 支灯、20 米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.韧性、弹性强	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板

UV 透明弹性中黏度补土	透明液体	7000±1000cps	25-30g/m ²	UV 2 支灯、20米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.韧性、弹性强	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻面地板
UV 透明弹性高黏度补土	透明液体	7000±1000cps	30-35g/m ²	UV 2 支灯、20米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.流平性好 4.透明、清析 5.韧性、弹性强	木纹粗、深的 1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻面地板
UV 加硬补土	乳白液体	5000±500cps	20-25g/m ²	UV 2 支灯、20米/分	1.附着力强 2.填充性强 3.硬度高	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.钛晶面、晶钻面地板

附着剂

滚涂式涂装，加强接着性，韧性

品名	产品物性				产品特性	应用
	涂料外观	黏度 25℃	建议涂布量 (g/m ²)	操作条件		
水性附着剂(纯水性)	乳白液体	170-230cps	10-15g/m ²	IR 60-80, 半干	1.水性着色用, 2.增加底材附着	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板
底粘度 - UV 水性附着剂(乳液型)	乳白液体	50-80cps	25-35g/m ²	IR 60-80℃, 半干	1.适合深色着色、海棉滚轮、棕刷刷色、手擦色 2.棕刷及滚轮容易水洗 3.韧性佳 4.附着力强	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板 4.拉丝地板 5.钛晶面、晶钻面地板
高粘度 - UV 水性附着剂(乳液型)	乳白液体	170-230cps	10-15g/m ²	IR 60-80℃, 半干	1.透明性佳、好调色 2.韧性佳 3.附着力强	1.实木地板 2.复合地板 3.钛晶面、晶钻面地板
UV 水性附着剂 (透明型)	透明液体	170-230cps	10-15g/m ²	IR 60-80℃, 半干	1.透明性佳、好调色 2.韧性佳 3.附着力强 4.适合手擦色	1.实木地板 2.复合地板 3.仿古地板
UV 附着剂	透明液体	800-900cps	10-15g/m ²	UV 1 支灯、20米/分, 半干	1.适合油质木材, 封油效果特别好 2.韧性佳 3.附着力强 4.干燥快	1.实木地板 2.复合地板 3.中纤板

UV 水性封油附着剂(乳液型)	乳白液体	30-50 cps	5g/m ²	IR 60-80°C, 半干	1.适合油质木材, 封油效果特别好 2.韧性佳 3.附着力强 4.干燥快	1.油质木材
UV 封油附着剂	透明液体	1000-1200cps	10-15g/m ²	UV 1 支灯、 20 米/分, 半干	1.适合油质木材, 封油效果特别好 2.韧性佳 3.附着力强 4.干燥快	1.油质木材

港台富印刷技术（广州）有限公司

KONGTAIFU PRINTING TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD

地址:广东省广州市越秀区白云路 111-113 号白云大厦 13A11

ADD:ROOM 13A11 BAIYUN BUILDING NO.111-113 BAIYUN RD YUEXIU DISTRICT GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE

电话 TEL:(+86)020-83871476

传真 FAX:(+86)020-83706773

手机:(+86)13302251393

E-mail:sales@top-inks.com

WWW.TOP-INKS.COM